町並みに彩りを
オールマイティ美装材
FUTURE COAT®
フューチャーコート
外構用

外構用
MINIセット(約5㎡)

使い切りセットなので材料ロスがなく経済的です。

特徴

◉住宅の犬走り・勝手口の階段や室外機等の架台などのコンクリートやモルタルの色ムラ等の補修に最適なミニセットです。

◉トップコートは、フーチャーコート基礎用のトップコートと同系色のグレー色です。
住宅の意匠性がUPし、付加価値が高まります。

犬走り部施工例

外構用

剥がれない!
膨れない!
滑らない!

擁壁改修施工例

株式会社 エイブル

FUTURE COAT® 外構用 MINI セット(約5㎡)

●色相

グレー

●荷姿

PプライマーA液	0.25kg
PプライマーB液	0.25kg
Pプライマー粉体	0.5 kg
外構用トップコート	2.0 kg

※トップコートは、2kgに対して5%(100cc)まで水希釈可能です。

施工手順

1. 塗装下地を水洗い等して、土砂などをきれいにします。
2. 下地が乾燥したら塗装面に隣接する箇所をマスカー等で養生します。
3. セットに入っているPプライマー(A液とB液)を撹拌容器に入れてハンドミキサーで軽く撹拌後、粉体を入れ2分程度撹拌してウーローラーで下地にシゴキ塗りをします。5㎡セットなので使い切ってください。
4. Pプライマーが指触乾燥(20℃で2時間程度)したら、外構用トップをローラーバケット等に取り出して1㎡当り0.4kg中毛ローラーで塗布します。(20℃/2時間程度で乾燥します)

注意:材料は水性ですので、塗装後に器具等は水洗いしてきれいにしてください。尚、トップコートは水性ですので、当日の気温がマイナス温度や塗布後6時間以上降雨や降雪が心配のない日に施工するようにしてください。

●Pプライマーの各種下地への付着強さ

23℃　2週間養生

下地の種類	付着強さ(N/㎟)
モルタル	2.54
コンクリート	2.56
エポキシ	2.45
ウレタン	2.12
ポリエステル	2.06

下地の種類	付着強さ(N/㎟)
ゴムアス	0.70
鉄	2.41
アルミ	2.33
ステンレス	2.30
磁器質タイル(釉薬面)	2.44

●トップコートの物性試験結果

試験項目	試験結果		試験方法
すべり抵抗性	ドライ	108	ASTM-E303-66T ポータブルスキットレジスタンステスター
	ウェット	74	
耐摩耗性	0.12g		JIS K5400 8.4 磨耗輪CS-17 250g×2 1000g
コンクリート付着力	23.8kgf/		建研式接着力試験
透気性	5.2×10^{-2}cm/sec		モルタルの透気性に関する試験

試験項目	試験方法・結果
耐洗浄性	JIS A6909 8.10 異常なし
耐水性	水道水7日間浸水 異常なし
耐アルカリ性	炭酸ナトリウム5%溶液48時間浸水 異常なし
耐酸性	塩酸5%溶液48時間浸水 異常なし

発売元
環境を考え、品質向上のパートナー
株式会社 エイブル
〒963-0205 福島県郡山市堤1丁目127番地
TEL.024-951-8248 FAX.024-952-8380
URL:http://www.able-web.jp MAIL:info@able-web.jp